

产品名称:	导电银漆
产品代码:	SCP

## 产品介绍

导电银漆，SCP，可以在大多数材质上形成一层薄的、光滑的、有附着力的、弹性的膜，包括塑料、纸、木材、纺织品、玻璃、陶瓷、金属等。它可以通过喷涂、刷涂、浸涂，或者笔画的方式应用。室温下干燥。

## 产品使用

PCB 的设计和修复，修复汽车后挡风玻璃上的加热线，读出例如磁带上的符号，屏蔽高频磁场的塑料支架，接地线，产生扫描显微镜的一次电子，连接不可焊接的表面，电镀的预涂覆，触点表面，电位器电痕等。

## 特点

- 膜薄，在使用时具有经济性
- 良好的电导率和低表面电阻
- 对大多数材质具有良好的附着力
- 室温固化

## 应用

使用之前摇晃或搅拌均匀。确保涂覆表面清洁、干燥、无油脂、无灰尘。用后盖好瓶盖避免溶剂挥发。使用 Electrolube 的透明保护漆 (CPL) 进行保护覆盖，避免氧化、形成银化合物和机械损坏。

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区  
彩达三街1号茂华工场2号楼  
T:8610-89475123  
F:8610-89475077  
BS EN ISO 9001:2008  
Certificate No. FM 32082

如果需要更大的附着力，SCP 可以在 150°C 下烘烤。

### **典型特性**

形态:	灰色液体
载体:	溶剂混合
稠度:	乳脂状
比重 @ 20°C:	1.71
表面电阻 @ 0.6 to 2 g/100cm <sup>2</sup>	0.01 to 0.03 Ohms/sq
电导率:	0.1 to 1 W/cm <sup>2</sup>
干燥时间 @ 20°C:	10 分钟
温度范围:	-80°C 至 +125°C
闪点:	-18°C

### **包装**

3 克瓶装	SCP03B
26 克瓶装	SCP26G
50 克瓶装	SCP50G

### **订货代码**

版权所有：Electrolube 2013

给出的所有信息都是真实的，但不作担保。所列性能只作指南，不应作为规范。

Electrolube 不能保证与用户的施工条件有关的产品性能，为得到最好的性能，用户亦需尽力提供合适的施工条件。

北京市顺义区南彩镇彩园工业区  
彩达三街1号茂华工场2号楼  
T:8610-89475123  
F:8610-89475077  
BS EN ISO 9001:2008  
Certificate No. FM 32082