

層 膜 保 護 劑	DCA/ DCR	FSC	WBP/ WBPS	HPA	APL	TFA	AFA	PUCLO	UVCL	CPL
	SCC3 層 膜 保 護 劑  (矽基)	柔護 劑 型 層 膜 保  (矽基)	水性 層 膜 保 護 劑	層 膜 保 護 劑  (壓克力)	層 膜 保 護 劑  (壓克力)	無 甲 苯 層 膜 保 護 劑	無 苯 類 層 膜 保 護 劑	低 保 氣 護 味 劑 聚 氨 酯 層 膜	UV 固 化 層 膜 保 護 劑	層 膜 保 護 劑  (多元 氨基)
顏色	透明/紅	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明	透明
黏度(mPas@20 °C) (桶裝)	200	550	200/80	300	300	260	250	210	200	25
閃點(°C) (桶裝)	27	27	None	-7	-7	-7	27	30	>90	12
固體含量 (%) (桶裝)	37/60	50	35	35	35	36	22	42	100	21
絕緣強度(kV/mm)	90	90	50	45	45	45	45	80	27	45
絕緣電阻(Ω)	1×10 <sup>15</sup>	1×10 <sup>20</sup>	5×10 <sup>11</sup>	1×10 <sup>15</sup>	1×10 <sup>15</sup>	1×10 <sup>15</sup>	1×10 <sup>15</sup>	1×10 <sup>15</sup>	7×10 <sup>12</sup>	1×10 <sup>12</sup>
溫度範圍 (°C)	-70~ +200	-50~ +125	-60~ +125	-55~ +130	-55~ +125	-65~ +125	-65~ +125	-65~ +130	-65~ +135	-50~ +100
表面乾燥時間 (分鐘@20°C)	50-55	10-15	25-35	10-15	10-15	15-20	10-15	10-15	—	15-20
固化時間 (小時@20°C)	2@20°C & 2@90°C	24	24	24	24	24	24@20°C & 2@90°C	24@20°C & 2@90°C	—	24
耐溶劑性	極佳	佳	極佳	佳	佳	佳	佳	佳	最佳	差
防潮性	極佳	極佳	佳	極佳	極佳	極佳	極佳	極佳	極佳	佳
防霉性	極佳	極佳	佳	極佳	極佳	極佳	極佳	極佳	極佳	佳
稀釋劑	DCT	DCT	去離子水	UAT	UAT	DCT	FTH	FTH	—	DCT
紫外線示蹤	有	有	有	有	有	有	有	有	有	無
認證	UL746	IEC 61086	—	MIL-I- 46058 C	—	IPC-C C-830 UL746	IPC-CC- 830 UL746	—	IPC-C C-830	—